MUREXIN

www.murexin.com

FLEX XL

ragasztóhabarcs

- szálerősített
- extra nagyméretű lapokhoz
- magas kezdeti szilárdság
- kül- és beltérbe
- 20 mm rétegvastagság

GEPRÜFT NACH EURONORM
EN 12004
C2 FT S1
ZEMENTHALTIGER KLEBEMÖRTEL

GEV-EMICODE®
EC 1 PLUS
sehr emissionsarm

Nagyméretű lapok burkolásához!

A nagyméretű lapok egyre nagyobb teret hódítanak, és újabb és újabb kihívás elé állítják a burkolás Nagymestereit. Tökéletes tapadás a szálerősítésnek és a magas kezdeti szilárdságnak köszönthetően!

Flex XL ragasztóhabarcs

Nagy igénybevételre és fokozott követelményre. Különösen javasolt extra nagyformátumú lapokhoz, ideális vékony porcelán gres burkolatok, sötét színű és nedvességre nem érzékeny természetes kövek, nagy terhelésnek kitett nagy forgalmú helyek, homlokzatok burkolásainál.

Szálerősített, magas kezdeti szilárdságú, gyors kötésű, víz- és fagyálló, csökkentett lecsúszású, flexibilis középágyazású ragasztóhabarcs. Ragasztó rétegvastagság: max. 20 mm.

A zsákon található ikonok segítenek a tájékozódásban:

Felhasználási területek:

Különböző nagyméretű burkolólapokhoz (pl. 60 x 60 cm, 120 x 60 cm, 120 x 120 cm, 150 x 75 cm, 180 x 90 cm, 240 x 120 cm, 300 x 100 cm, 360 x 160 cm) és Slim technológiával készült vékony gres burkolatokhoz (3,5-6 mm vastagság) is. Extra nagyméretű lapok esetén 15 mm-es íves (kerekített) glettvas ajánlott a ragasztó felhordására.

Nagy felületekhez pl. irodaházak, szállodák, bevásárlóközpontok, áruházak, lépcsőházak.

Kül- és beltérben, kerámia csempék, burkolólapok, greslapok, mozaikok, műkövek, klinker-, hasított lapok ragasztásához, akár csempét csempére történő ragasztáshoz, kenhető vízszigetelésekre, teraszokon, erkélyeken is, fal és padlófűtés esetén is.

Műszaki adatok:

C2 FT S1 - Fokozott követelményű, gyors kötésű, alakváltozásra képes, cementtartalmú hidegburkolati ragasztó, csökkentett lecsúszással kül- és beltérben
EC1 Plus R - nagyon emisszószegény
Anyagszükséglet: kb. 5-10 kg/m² burkolólap típusától és hátlapjától, valamint a szerszám fogazatától függően
Ragasztó rétegvastagság: max. 20 mm
Vízigény: vízszintes felületen: kb. 0,28 l/kg (kb. 7 liter víz / 25 kg zsák)
függőleges felületen: kb. 0,26 l/kg (kb. 6,5 liter víz / 25 kg zsák)
Pihentetési idő: nincs
Fazékidő: kb. 30-40 perc
Nyitott idő: kb. 15 perc
Korrigálhatóság: kb. 5 perc
Járhatóság / fugázhatóság: kb. 4-6 óra után
Teljes terhelhetőség: kb. 7 nap után
Szín: szürke

Kérdése van?

Forduljon szaktanácsadóinkhoz!
www.burkolasnagylappal.hu